

INTERIÖR YTBEHANDLING

VÄGLEDNING WOODSAFE® PRO™ BRANDIMPREGNERAT TRÄ

Version:
20230110-V1

CPR, CE-certifikat:
0402-CPR-SC0243-09
Typgodkännandebevis:
TG 0263-08



Woodsafe Timber Protection AB. Telefon | +46 (0) 10 206 72 30 | kundtjänst@woodsafepro.com | www.woodsafepro.com

PRODUKTFAKTA

WOODSAFE® PRO™ brandimpregnerat trä är ett förädlad trä som genom vakuumtryckimpregnering fått förbättrade brandegenskaper på materialets samtliga 6 sidor. Brandskyddet är djupgående och fixerat i träcell som påverkar inte känsla och struktur samt är okänsligt för naturliga rörelser. Woodsafe Timber Protection AB är en industriell tillverkare med innehav av typgodkännandebevis och CE certifierad enligt byggproduktförordningen (CPR305/2011, EN14915), kvalitet och ledningssystem ISO 9001, miljöledningssystem ISO 14001 samt fortlöpande tillverkningskontroll av RISE (No.Body: 0402).

Mer information hänvisas till www.woodsafepro.com



KVALITET LEDNINGSSYSTEM

ISO 9001:2015 | 5829



AVFALLSKOD

Träprodukt 170201



TILLHÖRANDE DOKUMENT

Fler tillhörande och relaterade handlingar

BRAND

Flertalet färgsystem är provade i kombination med Woodsafe PRO brandimpregnering med euroklass B där rökklass presenteras i separat prestandadeklaration (DoP).

FÄRG, LACK

Tänk på att alltid provstryka träpanelen innan behandling av all panel utförs. Vissa färgsystem är inte lämpliga att använda på Woodsafe PRO.

CIRKULÄR

Woodsafe PRO impregnerat trä kan återanvändas för andra passande ändamål, dock inte djurströmedel och förbränning. EPD finns tillgänglig på hemsida.

BRANDFÄRG

Brandskyddsfärg, -lack skall inte användas på Woodsafe Pro impregnerat trämaterial. Sådan åtgärd riskerar att försämrare produktens totala brandtekniska prestanda.

Woodsafe supportavdelning

Vi vet att det kan kännas svårt och krångligt med brandskyddat trä med alla anvisningar, regler, brandkrav med flera. Det är därför Woodsafe supportavdelning alltid finns där för dig. Du når oss på +46 10 206 72 30 eller support@woodsafepro.com - Vi hjälper dig!

Förberedelse inför målning rekommenderas att träprodukt skall vara fri från föroreningar exempelvis rester av brandskyddsmedel, lösa träfiber, grå fiber, smuts eller annan förorening innan ytbehandling påbörjas. Vid industriell målning rekommenderas separat borstning i samband med målning.

Aklimatisering är viktigt då träpanel behöver vara tempererad innan målning. Hänsyn till tidigare lagringsförhållande exempelvis utomhus, i kallförråd, fuktig omgivning och liknande ovillkorligen måste förvaras inomhus tills aklimatisering uppnåtts. Målning skall inte utföras på panel som överstiger 12 - 14% fukt.

Måla i rätt temperatur i lägst temperatur +10°C grader för vattenburna system, oljeburna system +15°C så torkning kan ske tillfredställande, även om det går att måla i lägre temperatur. Vissa färgsystem exempelvis linoljefärg måste ha tillgång till god luftväxling för att oxidera och torka.

Valet av färg och lacksystem skall vara av hög kvalitet. Provstrykning rekommenderas alltid för initial kontroll av resultat och vidhäftning. Flertalet olika färgsystem såsom lack, bets, täckande färg, olja är provad med Woodsafe PRO för olika träslag. **Ytbehandling** kan påverka rökutveckling och figravärde orskade av det bidrag ytbehandlingen tillför brandförloppet. När interiör brandklass exempelvis B-s1,d0 är kravet så måste färgsystemet vara provat för att säkerställa såväl brandklass som rökklass. Rådgör med Woodsafe supportavdelning innan utförande.

Entreprenör, -utförare har ansvar att säkerställa att färgens egenskaper lämpar sig för applicering på Woodsafe PRO som vidhäftning, genomslag, nyansskiftning. Rådgör med Woodsafes kundtjänst vid tveksamheter.

Garanti och reklamationsgrund i valet av färgsystem och dess effekt, -påverkan samt lämplighet att använda på Woodsafe impregnerat trä åligger alltid kund/utförare att säkerställa

Vid reklamationsärenden skall alltid byggarens och underentreprenörens exempelvis målarens egenkontroll redovisas i relation till Woodsafes tillhörande handlingar och kontrollplan